PRÜFSTELLE FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK




DES ÖSTERREICHISCHEN BUNDESFEUERWEHRVERBANDES Ges.m.b.H.

Staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle

Geschäftsführung und Geschäftsstelle: Siebenbrunnengasse 21, A -1050 Wien,

Telefon ++43 (0)1/544 12 33/31

Fax: ++43 (0)1/544 12 33/40 und 53 199 291



4240 Freistadt

Ihr Zeichen

2tlpas

Ihre Nachricht vom

1.März 2000

GZ: FT 3/190-1-5/1986

Datum

Lfd.Nr.:136/3

26. Juni 2000

PRÜFBERICHT

Über Ihren Antrag wurde der Feuerwehrdruckschlauch

FLAMMENFLEX G C 42

PRÜFSTELLE FÜR FANJSCHUTZ FCHNIK Ges. m. b. H.

Akkreditien 2 F.

A-1050 Wich Schungsber achungsstelle

101/644 12 33, Fan 01/34111 33/DW40

einer Kontrollprüfung unterzogen.

Allgemeine Angaben:

Eingangsdatum des Prüfobjektes: 24.März 2000

Ort und Datum der Prüfung

- Außenstelle Tulln: 22. Mai und 8. Juni 2000

Freistadt: 30. und 31. Mai 2000
 Prüfer: OBR Ing. Walter ERNST
 Umfang des Prüfberichtes: 4 Seiten.

1 GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Von der Fa. Haberkorn Ges.m.b.H. als Hersteller wurde der Prüfstelle vorgelegt:

- ein Feuerwehrdruckschlauch Flammenflex- G C 42, 20 m mit Kupplungen
- ein Stück Feuerwehrdruckschlauch Flammenflex- G C 42m, 10 m ohne Kupplungen

2 EINREICHUNTERLAGEN

Eine Bestätigung wurde vorgelegt, dass der zur Kontrollprüfung vorgelegte Feuerwehrdruckschlauch nach wie vor wie im Prüfantrag zur Erstprüfung angeführt, erzeugt wird. Hinsichtlich der technischen Daten hat sich keine Änderung ergeben.

3 GRUNDLAGEN DER PRÜFUNG

ÖNORM F 2105 "Feuerwehrdruckschläuche, Anforderungen, Prüfung, Normkennzeichnung".

4 UMFANG DER PRÜFUNG

Kontrollprüfung nach Abschnitt 7 ÖNORM F 2105.

5 PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

5.1 Abmessungen (nach Abschnitt 5.2 ÖNORM F 2105)

Der Innendurchmesser des Druckschlauches wurde mit einer Lehre geprüft, er entspricht den Bedingungen der Tabelle 1 der ÖNORM F 2105.

5.2 Masse (nach Abschnitt 5.3 ÖNORM F 2105)

Die Masse des Druckschlauches beträgt: 3,45 kg bei 15 m, sie entspricht den Bedingungen der Tabelle 2 ÖNORM F 2105.

5.3 Druckverlust und Platzdruck (nach Abschnitt 5.4 ÖNORM F 2105)

Es wurde an einem fabrikneuen Prüfstück mit einer Länge von 20 m mit Kupplungen folgender Druckverlust festgestellt:

Länge m	Eintritts-	Differenzdruck bar		
(gemessen)	druck bar	Sollwert (max.)	gemessen	auf 20 m umgerechnet
20,24	6,0	2,5	1,81	1,79

Drei fabrikneue Prüfstücke von je 1 m Länge wurden bei langsam steigendem Wasserdruck, stoßfrei bis zum Platzen beansprucht.

Dabei wurden folgende Werte gemessen:

Druck-		Prüfstück		
anstieg		1	2	3
4 bar in ca.	Platzdruck			
10 sec.	bar	67,4	66,4	66,4

Die Anforderungen hinsichtlich Druckverlust und Mindest-Platzdruck nach Abschnitt 3.4Tabelle 3 der ÖNORM F 2105 werden erfüllt.

5.4 Dehnung und Verdrehung (nach Abschnitt 5.5 und 5.6 ÖNORM F 2105)

Es wurde ein Prüfstück bei langsam steigendem Wasserdruck beansprucht.

Dabei wurden folgende Werte festgestellt:

Druck bar	Länge cm	Umfang mm
1,0	100,0	142,0
Gebrauchsprüfdruck 12,0	101,0	145,0

Bei Steigerung des Druckes von 1 bar auf 12 bar beträgt die

Dehnung in Längsrichtung 0,1 %

Dehnung in Querrichtung 2,1 %

Verdrehung nach rechts 49 Grad/m.

Die geprüfte Schlauchtype entspricht hinsichtlich Dehnung den Anforderungen des Abschnittes 3.5 ÖNORM F 2105.

5.5 Knickung (nach Abschnitt 5.7 ÖNORM F 2105)

Der Druckschlauch wurde in der Prüfvorrichtung mit dem vorgegebenen Biegeradius mit Wasser mit 8 bar gefüllt.

Dabei wurden keine Knicke festgestellt.

Die Anforderungen hinsichtlich Knickung nach Abschnitt 3.7 Tabelle 4 der ÖNORM F 2105 werden erfüllt.

5.6 Haftfestigkeit (nach Abschnitt 5.8 ÖNORM F 2105)

Es wurden zur Bestimmung der Haftfestigkeit 5 Proben von 25 mm Breite geprüft.

Von 5 Proben haben 5 die geforderte Haftfestigkeit erbracht.

Die Anforderungen hinsichtlich Haftfestigkeit von Schichten nach Abschnitt 3.8 ÖNORM F 2105 sind erfüllt.

5.7 Abriebfestigkeit (nach Abschnitt 5.9 ÖNORM F 2105)

Es wurden 5 Probestücke mit einem Prüfgerät gemäß Abschnitt 5.9.1 geprüft. Von den geprüften Probestücken haben 5 die Prüfung gemäß Abschnitt 5.9.4 (Gebrauchsprüfdruck) bestanden.

Der Nachweis der Abriebfestigkeit nach Abschnitt 3.9 ÖNORM F 2105 ist erfüllt.

6 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Der geprüfte Druckschlauch hat die Kontrollprüfung nach Abschnitt 7 der ÖNORM F 2105 mit Einschränkung bestanden. Die Einschränkung bezieht sich auf eine Überschreitung der zulässigen Verdrehung nach Abschnitt 3.6 ÖNORM F 2105.

Diese Überschreitung hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Einsatzwert des gegenständlichen Feuerwehrdruckschlauches und kann daher toleriert werden.

7 ALLGEMEINE HINWEISE

- Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Aussagen und Feststellungen dieses Prüfberichtes auf den Zustand des Prüfobjektes zum Zeitpunkt des Abschlusses der Überprüfung (siehe auch Datum und Zeit der Überprüfung) beziehen.
- Die Aussagen dieses Prüfberichtes gelten ausschließlich für den geprüften Feuerwehrdruckschlauch. Jedwede Schlussfolgerung im Hinblick auf ähnliche Objekte ist nicht durch diesen Prüfbericht gedeckt.
- Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Prüfberichtes darf der Inhalt nur wortund formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden.
- Jede auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Prüfbericht bedarf der schriftlichen Genehmigung der Prüfstelle f. Brandschutztechnik.

Der Prüfer

Tup. W. Grun

(Ing. W. Ernst)

Der Geschäftsführer

(Dipl. Ing. Steinkellner